GALVEX 17.30 PLUS

Sgrassante universale per trattamenti con ultrasuoni o immersione.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Tutti i metalli tranne leghe di zinco e di alluminio

COMPONENTI

- Tensioattivi, agente solubilizzante, agente complessanti
- Prodotto senza NTA e senza fosfati
- Prodotto senza COV

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 10.25
- pH (1%): 9.80
- Densità: 1.035
- Tensione superficiale: 29.9 mN/m

VANTAGGI

- Rimozione completa e rapida di residui di cera, olii e composti di lucidatura
- Eccellente emulsificazione e solubilizzazione dei grassi, dispersione dei contaminanti
- Protezione dei pezzi contro l'ossidazione grazie agli agenti tensioattivi che apportano una pellicola di protezione temporanea
- Superficie del pezzo leggermente idrofoba
- Brillantezza dei pezzi in leghe di rame

14/05/21

MODALITÀ D'IMPIEGO

Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di preparazione dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.

- Concentrazione: 1 a 3%
- emperatura: 60 a 75°C
- Tempo: 2 a 5 minuti

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Preparazione prima del PVD su parti zincate

CLEANING		CLEANING		FINISHING				
GALVEX 17.30 PLUS Conc.: 3% Temp.: 55°C 131°F Time: 2-5 min US	TAP WATER RINSE Temp.: 20-30°C 68-86°F Time: 3-5 min	NGL 17.40 P SP STCV Conc.: 3% Temp.: 55°C 131°F Time: 2-5 min US	TAP WATER RINSE Temp.: 20-30°C 68-86°F Time: 3-5 min	SOLVIT N°3 Conc.: 3% Temp.: 55°C 131°F Time: 2-5 min US	TAP WATER RINSE Temp.: 20-30°C 68-86°F Time: 3-5 min	DI WATER RINSE Temp.: 20-30°C 68-86°F Time: 3-5 min US	DI WATER RINSE Temp.: 20-30°C 68-86°F Time: 3-5 min	HOT AIR DRYING

Application Centre Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS
Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

SWISS QUALITY