GRIFERÍA / ACCESORIOS DE MUEBLES

¿CUÁL ES SU NECESIDAD?

ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

SWISS QUALITY

1/ LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EN ULTRASONIDOS

Aplicación	Compatibilidad del sustrato	Productos	L/P	pH	Condiciones de uso
Eliminación de compuestos de pulido, residuos de aceite	Todos los metales	GALVEX 18.01	L	9,5	Conc.: 2-5 % T°C: 40-70°C Tiempo: 2-4 min
		GALVEX 20.01	L	8,9	Conc.: 1-5 % T°C: 50-70°C Tiempo: 3-5 min
		GALVEX 20.02	L	10,3	Conc.: 2-5 % T°C: 50-70°C Tiempo: 3-5 min
		HELIT SUPER	L	9,4	Conc.: 2-5 % T°C: 40-70°C Tiempo: 2-4 min
	Todos los metales salvo el aluminio	GALVEX 17.30 N	L	10,5	Conc.: 3-5 % T°C: 50-70°C Tiempo: 3-5 min
		GALVEX 18.06	L	9,9	Conc.: 2-5 % T°C: 60-70°C Tiempo: 3-5 min
		GALVEX 17.89 SUPRA	L	9,5	Conc.: 3-5 % T°C: 50-75°C Tiempo: 30 s - 5 min
		RODACLEAN 2018	L	14	Conc.: 23-10 % T°C: 40-70°C Tiempo: 3-5 min
	Acero, metal duro, cerámica	MESSERCLEAN	L	1,9	Conc.: 3-10 % T°C: 35-60°C Tiempo: 30 s - 5 min
Desoxidación	Todos los metales	SOLVIT N°3	L	0,9	Conc.: 3-10 % T°C: 60-70°C Tiempo: 20 s - 5 min
Activación	Acero, acero inoxidable	NGL 17.41 P	P	12,9 (3% A.Grifo)	Conc.: 30-50 g/L T°C: 50-60°C Tiempo: 2-4 min
	Todos los metales	SOLVIT N°3	L	0,9	Conc.: 3-10 % T°C: 60-70°C Tiempo: 20 s - 5 min
Acabado	Todos los metales salvo el aluminio	NGL 17.40 P SP	P	9,3 (3% A.Grifo)	Conc.: 5-20 g/L T°C: 40-70°C Tiempo: 1-3 min
		SUPER HELIT IC	L	7,1	Conc.: 3-5 % T°C: 40-70°C Tiempo: 3-4 min

L / P: Líquido o polvo pH: Valor de pH puro

2/ DESENGRASADO EN FUENTE NGL FD60

Aplicación	Compatibilidad del sustrato	Productos	L/P	pH	Condiciones de uso
Eliminación de los aceites	Todos los metales	NEOCLEAN ACF	L	8	Conc.: 5-10 % T°C: 20-60°C Tiempo: 2-5 min
		DECOCLEAN 508	L	9	Conc.: 5-7 % T°C: 20-50°C Tiempo: 2-5 min
		BIOTOP 10 ACF	L	8,1	Conc.: 3-5 % T°C: 20-70°C Tiempo: 3-5 min

L / P: Líquido o polvo pH: Valor de pH puro

NUESTRAS FILIALES EN TODO EL MUNDO:

NGL FRANCE SAS
Parc Aktiland Bât E, 1 rue de Lombardie
FR-69800 SAINT-PRIEST
france@ngl-group.com

NGL SHANGHAI
Room 407, 4F, Building 3, No. 1588 HuHang Road,
Fengxian District
CN-201401 SHANGHAI
shanghai@ngl-group.com

NGL CLEANING GmbH
Schlavenhorst 15
DE-46395 BOCHOLT
kontakt@ngl-group.com

NGL ASIA PACIFIC Pte Ltd
28 Kallang Place #05-09 Kallang Basin Industrial Estate
SG-339158 SINGAPORE
asiapacific@ngl-group.com

NGL NORDIC A/S
Industriskellet 10
DK-2635 ISHØJ
nordic@ngl-group.com

NGL CLEANING Inc.
1090 Tower Lane
BENSENVILLE, IL 60106 - USA
usa@ngl-group.com

08/02/2019

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS
Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

SWISS QUALITY