RUBINETTERIE / ACCESSORI D'ARREDAMENTO

QUAL'È LA VOSTRA NECESSITÀ?

ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

SWISS QUALITY

QUAL'È LA VOSTRA NECESSITÀ?

1/ LAVAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE CON ULTRASUONI

Applicazione	Compatibilità dei materiali	Prodotti	L/P	pH	Modalità d'impiego
Eliminazione dei composti di lucidatura residui d'olio	Tutti i metalli	GALVEX 18.01	L	9,5	Conc.: 2-5 % T°C: 40-70°C Tempo: 2-4 min
		GALVEX 20.01	L	8,9	Conc.: 1-5 % T°C: 50-70°C Tempo: 3-5 min
		GALVEX 20.02	L	10,3	Conc.: 2-5 % T°C: 50-70°C Tempo: 3-5 min
		HELIT SUPER	L	9,4	Conc.: 2-5 % T°C: 40-70°C Tempo: 2-4 min
	Tutti i metalli eccetto l'alluminio	GALVEX 17.30 N	L	10,5	Conc.: 3-5 % T°C: 50-70°C Tempo: 3-5 min
		GALVEX 18.06	L	9,9	Conc.: 2-5 % T°C: 60-70°C Tempo: 3-5 min
		GALVEX 17.89 SUPRA	L	9,5	Conc.: 3-5 % T°C: 50-75°C Tempo: 30 s. - 5 min
		RODACLEAN 2018	L	14	Conc.: 3-10 % T°C: 40-70°C Tempo: 3-5 min
	Acciaio, metallo duro, ceramica	MESSERCLEAN	L	1,9	Conc.: 3-10 % T°C: 35-60°C Tempo: 30 s. - 5 min
Disossidazione	Tutti i metalli	SOLVIT N°3	L	0,9	Conc.: 3-10 % T°C: 60-70°C Tempo: 20 s. - 5 min
Attivazione	Acciaio, acciaio inossidabile	NGL 17.41 P	P	12,9 (3% A. Corr.)	Conc.: 30-50 g/L T°C: 50-60°C Tempo: 2-4 min
	Tutti i metalli	SOLVIT N°3	L	0,9	Conc.: 3-10 % T°C: 60-70°C Tempo: 20 s. - 5 min
Finitura	Tutti i metalli eccetto l'alluminio	NGL 17.40 P SP	P	9,3 (3% A. Corr.)	Conc.: 5-20 g/L T°C: 40-70°C Tempo: 1-3 min
		SUPER HELIT IC	L	7,1	Conc.: 3-5 % T°C: 40-70°C Tempo: 3-4 min

L / P: Liquido o Polvere pH: Valore pH puro

2/ SGRASSAGGIO CON FONTANA NGL FD60

Applicazione	Compatibilità dei materiali	Prodotti	L/P	pH	Modalità d'impiego
Eliminazione degli oli	Tutti i metalli	NEOCLEAN ACF	L	8	Conc.: 5-10 % T°C: 20-60°C Tempo: 3-5 min
		DECOCLEAN 508	L	9	Conc.: 5-7 % T°C: 20-50°C Tempo: 2-5 min
		BIOTOP 10 ACF	L	8,1	Conc.: 3-5 % T°C: 20-70°C Tempo: 3-5 min

L / P: Liquido o Polvere pH: Valore pH puro

LE NOSTRE FILIALI NEL MONDO:

NGL FRANCE SAS
Parc Aktiland Bât E, 1 rue de Lombardie
FR-69800 SAINT-PRIEST
france@ngl-group.com

NGL SHANGHAI
Room 407, 4F, Building 3, No. 1588 HuHang Road,
Fengxian District
CN-201401 SHANGHAI
shanghai@ngl-group.com

NGL CLEANING GmbH
Schlavenhorst 15
DE-46395 BOCHOLT
kontakt@ngl-group.com

NGL ASIA PACIFIC Pte Ltd
28 Kallang Place #05-09 Kallang Basin Industrial Estate
SG-339158 SINGAPORE
asiapacific@ngl-group.com

NGL NORDIC A/S
Industriskellet 10
DK-2635 ISHØJ
nordic@ngl-group.com

NGL CLEANING Inc.
1090 Tower Lane
BENSENVILLE, IL 60106 - USA
usa@ngl-group.com

08/02/2019

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS
Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

SWISS QUALITY