



TRIBO 30

Produit liquide, utilisé pour le polissage et le brillantage, en tribofinition et en ultrasons.

COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX :

- Laiton
- Cuivre
- Acier
- Métaux ferreux

Incompatibilité : aluminium

COMPOSANTS :

- Alcalins forts, tensioactifs, phosphates
- Agents de complexation, agents anticorrosion

Produit sans NTA

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES :

- pH concentré : 10.8
- pH (1%) : 10.4
- Densité : 1.025
- Tension superficielle : 30.0 mN/m

MODE D'EMPLOI :

Les conditions optimales d'utilisation dépendent de la qualité des eaux de montage des bains ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.

- Concentration : 1 à 2%
- Température : 20 à 25°C
- Temps : 30 min. à 2 heures

AVANTAGES :

- Résultats très rapides sur les métaux ferreux
- Protection temporaire contre la corrosion
- Brillance excellente
- Utilisation à faible concentration

27/05/20

CONDITIONS DE STOCKAGE :

- Conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.
- Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

