



TRIBO 30

Prodotto liquido, utilizzato per la brillantatura con buratti vibratori e con ultrasuoni.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Ottone
- Rame
- Acciaio
- Metalli ferrosi

Incompatibilità : alluminio

COMPONENTI:

- Alcalini forti, tensioattivi, fosfati
- Agenti complessanti, agenti anticorrosivi

Prodotto senza NTA

DATI FISICO-CHIMICI:

- pH concentrato: 10.80
- pH (1%): 10.10
- Densità: 1.025
- Tensione superficiale: 30.0 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di montaggio dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.

- Concentrazione: 1 a 2%
- Temperatura: 20 a 25°C
- Tempo: 30 min. a 2 ore

VANTAGGI:

- Risultati molto rapidi su metalli ferrosi
- Protezione temporanea contro la corrosione
- Brillantezza eccellente
- Uso a bassa concentrazione

26/04/21

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5 e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

