



DECOATING

QUEL EST VOTRE BESOIN ?



ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

 SWISS QUALITY

## 1/ DÉCAPAGE DES REVÊTEMENTS

Type	Compatibilité matériaux	Produits	L/P	pH	Conditions d'utilisation
ALCRN, ALTIN, TIALSIN, DLC/SI, TIC/C	Carbure, titane (sauf grades 5, 9 et 12)	<b>CERALTIN 211</b>	L	12,6	Conc. : 100 % T°C : 130-140°C Temps : 4-24 h

TIN, TICN, ALTIN, TIALN, TIALSIN, ZRN	Carbure, HSS, acier, aluminium	<b>UNICERAL 208</b>	L	3,6	Conc. : 100 % T°C : 70-80°C Temps : 4-24 h
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	---	-----	--

TIN, TICN, ALTIN, DLC/TI	Acier, acier inox, acier PM, HSS	<b>FERRODEC 56</b>	P	7,5	Conc. : 3-20 % T°C : 60-80°C Temps : 2-8 h
		<b>STRIPCOAT TITANIUM</b>	L	> 14	Conc. : 3-20 % T°C : 40-70°C Temps : 1-6 h

CRN, ALCRN, ALCRNSIN, DLC/CR, DLC/SI, GALVANO (COUCHES CR), WCC	Acier, acier inox, HSS, plastiques (matières synthétiques), verre	<b>EXCARBONITE 222</b>	P	12,0	Conc. : 10-15 % T°C : 40-70°C Temps : 20 min - 4 h
---	---	------------------------	---	------	--

QUEL EST VOTRE BESOIN ?

L / P : Liquide ou Poudre

pH : Valeur pH pur

## 2/ DÉSOXYDATION DE SURFACE EN ULTRASONS

Application	Compatibilité matériaux	Produits	L/P	pH	Conditions d'utilisation
Désoxydation des aciers	Carbures, HSS, acier, acier inox	<b>VACUKLEEN 440</b>	L	13,7	Conc. : 5-10 % T°C : 50-70°C Temps : 1-8 h
	Acier inox	<b>BIOPTIC 100</b>	L	0,5	Conc. : 5-10 % T°C : 50-70°C Temps : 1-8 h
		<b>SOLVIT N°3</b>	L	0,9	Conc. : 5-10 % T°C : 40-65°C Temps : 5 min-8 h

## 3/ NETTOYAGE EN ULTRASONS APRES DECOATING

Application	Compatibilité matériaux	Produits	L/P	pH	Conditions d'utilisation
Nettoyage	Carbures, HSS, acier, acier inox	<b>VACUKLEEN 440</b>	L	13,7	Conc. : 3-5 % T°C : 50-60°C Temps : 2-5 min
	Carbures, HSS, acier, acier inox, céramique	<b>VACUKLEEN 2018</b>	L	14	Conc. : 3-5 % T°C : 40-70°C Temps : 2-4 min

Finition	Carbures, HSS, acier, acier inox	<b>GALVEX 18.07</b>	L	9,2	Conc. : 1,2-2 % T°C : 50-60°C Temps : 2-3 min
----------	----------------------------------	---------------------	---	-----	---



## NOS FILIALES À TRAVERS LE MONDE :

### **NGL FRANCE SAS**

Parc Aktiland Bât E, 1 rue de Lombardie  
FR-69800 SAINT-PRIEST  
france@ngl-group.com

### **NGL CLEANING GmbH**

Schlavenhorst 15  
DE-46395 BOCHOLT  
kontakt@ngl-group.com

### **NGL NORDIC A/S**

Industriskellet 10  
DK-2635 ISHØJ  
nordic@ngl-group.com

### **NGL SHANGHAI**

Room 407, Building 3, No.3199 Jinhai Road,  
Fengxian District  
CN-201401 SHANGHAI  
shanghai@ngl-group.com

### **NGL ASIA PACIFIC Pte Ltd**

28 Kallang Place #05-09 Kallang Basin Industrial Estate  
SG-339158 SINGAPOUR  
asiapacific@ngl-group.com

### **NGL CLEANING Inc.**

747 North Church Road, Suite G-9  
ELMHURST, IL 60126 USA  
usa@ngl-group.com



11/06/2021



**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND  
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

