



SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE

Vernis d'épargne pour protection des surfaces lors d'opérations mécaniques (usinage ou sàt-nage) ou thermiques (marquage laser, soudure).



GAMME ACCESSOIRES DE LUXE

FONCTION	APPLICATION/CONTAMINATION
Laque de protection	Application au pistolet ou pinceau, hydrosoluble dans une solution d'ètergente

COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX

- Tous m'ètaux

COMPOSANTS

- Isopropanol, ac'ètone
- Polym'eres, colorant
- Sans compos'è CMR, conforme à la r'eglementation REACH

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- Non soluble dans l'eau
- Couleur: rose
- Densit'è: 0.81
- %sec: 9.0 - 10.3
- Viscosit'è: 4-5 cP
- Point 'clair: 11°C

MODE D'EMPLOI

Utilisation: 100% à temp'erature ambiante.

Par application:

- Au pistolet à air comprim'è: Pulv'èriser la surface à prot'èger en se tenant à environ 10-20 cm de distance et laisser s'ècher 5 à 10 minutes suivant l'èpaisseur de la couche appliqu'ee.
- Au tremp'è ou au pinceau.

EXEMPLES DE PROCÉDÉS

- 'Elimination de la Schutzlack sur des aciers inox


NETTOYAGE

RODACLEAN 2018 Eau dure Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Temps: 2-5 min	EAU DURE RINÇAGE Temp.: 20-30°C Temps: 2-3 min	EAU DI RINÇAGE Temp.: 20-30°C Temps: 1-2 min	AIR CHAUD SÈCHAGE
US		US	

- 'Elimination de la Schutzlack sur les cuivreux et aciers sensibles

NETTOYAGE

GALVEX 20.02 Eau dure Conc.: 2-4% Temp.: 40-70°C Temps: 3-5 min	EAU DURE RINÇAGE Temp.: 20-30°C Temps: 2-3 min	EAU DI RINÇAGE Temp.: 20-30°C Temps: 1-2 min	AIR CHAUD SÈCHAGE
US		US	



15/02/23

CONDITIONS DE STOCKAGE

- A prot'èger des rayons solaires et ne pas exposer à une temp'erature sup'erieure à 50°C. Conserver à l'ècart de toute source d'ignition.
- La dur'ee de stockage du produit est de 24 mois à partir de sa date de fabrication, dans les conditions de stockage adapt'ees.



Pour toute question, n'h'èsitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpilli'ere 7 - CH-1260 NYON - SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 - contact@ngl-group.com - www.ngl-group.com

