



# RODACLEAN 2018

Détergent liquide, fortement alcalin, pour l'élimination d'huiles solubles et de pâtes de polissage par ultrasons.



## GAMME AERONAUTIQUE - AUTOMOBILE

FONCTION	APPLICATION/CONTAMINATION
Nettoyage par ultrasons	Huiles solubles, pâtes de polissage, tribofinition, etc.

### COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX

- Super alliages :
  - Inconel, Waspalloy, A286
- Aciers durs :
  - 52100 Acier au chrome, fontes
  - 15-5 PH, 17-4 PH
- Aciers de roulements :
  - D50, 440C, 316
- Céramiques
- Polymères
  - Nylon, PA, PEEK

### COMPOSANTS

- Alcalins forts, tensioactifs, agents de complexation
- Sans composés CMR, phosphates, ni COV
- Conforme à la réglementation REACH

### DONNÉES PHYSICO-CIMIQUES

- pH concentré: 14
- Densité: 1.33
- Tension superficielle: 33.9 mN/m

### MODE D'EMPLOI\*

- Concentration: 3 à 5%
- Température: 40 à 70°C
- Temps: 2 à 5 minutes

\*Dépendant de la qualité de l'eau ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.

### EXEMPLE DE PROCÉDÉ

- Élimination de pâtes de polissage par ultrasons

#### NETTOYAGE

**RODACLEAN 2018**

Eau dure  
Conc.: 3-5%  
Temp.: 40-70°C  
Temps: 2-5 min

US

**EAU DURE RINÇAGE**

Temp.: 20-30°C  
Temps: 2-3 min

#### FINITION

**GALVEX 20.02**

Eau dure  
Conc.: 2-5%  
Temp.: 40-70°C  
Temps: 3-5 min

US

**EAU DURE RINÇAGE**

Temp.: 20-30°C  
Temps: 1-2 min

**EAU DI RINÇAGE**

Temp.: 20-30°C  
Temps: 1-2 min

**EAU DI RINÇAGE**

Temp.: 20-30°C  
Temps: 1-2 min

**AIR CHAUD SÉCHAGE**

### NETTOYAGE PAR ULTRasons

**Tensioactifs**  
**Hydroxydes**

Bulles de cavitation

Pâte à polir

Substrat

Les paramètres de lavage:

T° + % + Temps + US

Surface propre et brillante.  
Trous borgnes nettoyés.

20/11/23

### CONDITIONS DE STOCKAGE

- Conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.
- Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine (PEHD).



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

### NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND  
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

