CERACLEAN SP. 2022

Saures, neutralisierendes Reiniger für eine hydrophile Oberflächenendbehandlung im Ultraschallverfahren.

METALL FINISHING

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Ultraschallreinigung	Alkalische, minerale, Oxide Rückstände

ULTRASCHALLREINIGUNG



Parameter für die Reinigung:

T° + % + Zeit + US

Saubere und glänzende Oberfläche.
Saubere Sacklöcher.

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Aluminium
- Kupferhaltig:
  - Messing, mit und ohne Blei
  - Cuproaluminium, Cupronickel, Bronze, Neusilber
- Edelmetalle:
  - Gold, Silber, Platin
- Titan
- Gehärteter Stahl:
  - Durnico, Maraging, 20AP
- Edelstahl:
  - Austenit (303, 304, 316)
  - Martensit (420, PH)
- Keramiken
- Polymere

BESTANDTEILE

- Säure, Tenside
- Komplexbildner, Korrosionsschutzmittel

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 0.5
- Dichte: 1.20
- Oberflächenspannung: 27.1 mN/m

LAGERBEDINGUNGEN

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).

ANWENDUNG*

- Konzentration: 3 bis 10%
- Temperature: 45 bis 60°C
- Zeit: 2 bis 4 Minuten

* Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

VERFAHRENSBEISPIELE

- Entfernung von Polierpasten im Ultraschallverfahren

REINIGUNG		ENDBEHANDLUNG					
GALVEX TM Stadtwasser Konz.: 2-5% Temp.: 50-70°C Zeit: 3-5 Min. US	STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 2-3 Min.	CERACLEAN SP. 2022 Stadtwasser Konz.: 3-10% Temp.: 45-60°C Zeit: 2-4 Min. US	STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 Min.	STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 Min.	ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 Min.	ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 Min.	WARMLUFT-TROCKNUNG

Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter.
Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

20/09/23

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - PRECISION CLEANING SOLUTIONS
Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

SWISS QUALITY