



DECOCLEAN 540

Stark alkalisches Reinigungsmittel zum Entfernen von Ölen im Sprüh- oder Ultraschall-
endbehandlung; erfordert einen Ölabscheider



UHRENINDUSTRIE

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Sprühreinigung, Ultraschallreinigung mit Ölabscheider	Schneidöle, Schleifmittel

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Gläser:
 - Mineral
 - Acryl
 - Saphir
- Stähle

BESTANDTEILE

- Tenside, Komplexbildner
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform
- Frei von Phosphaten

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 13.9
- Dichte: 1.27
- Oberflächenspannung: 39.7 mN/m

ANWENDUNG*

- Konzentration: 1 bis 5%
- Temperatur: 50 bis 70°C
- Zeit: 2 bis 5 Minuten

*Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

VERFAHRENSBEISPIELE

- Zwischenreinigung

REINIGUNG

Ölabscheider

DECOCLEAN 540 Stadtwasser Konz.: 1-5% Temp.: 50-70°C Zeit: 2-5 Min. Sprühreinigung	DECOCLEAN 540 Stadtwasser Konz.: 1-5% Temp.: 50-70°C Zeit: 2-5 Min. Sprühreinigung	STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 2-3 min. Sprühreinigung	STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 min. Sprühreinigung	ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 min. Sprühreinigung	WARMLUFT-TROCKNUNG
--	--	--	--	--	---------------------------

- Endbehandlung

REINIGUNG

Ölabscheider

ENDBEHANDLUNG

DECOCLEAN 540 Stadtwasser Konz.: 1-5% Temp.: 50-70°C Zeit: 2-5 Min. US	RODACLEAN 2018 Stadtwasser Konz.: 3-5% Temp.: 40-70°C Zeit: 2-5 Min. US	STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 2-3 min.	RODASTEL 30 Stadtwasser Konz.: 3-5% Temp.: 30-60°C Zeit: 2-3 Min. US	STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 min.	ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 min.	ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 min.	WARMLUFT-TROCKNUNG
--	---	--	--	--	--	--	---------------------------



06/01/23

LAGERBEDINGUNGEN

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter.
Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

