



GALVAPREP SU 2018

Detergente in polvere debolmente alcalino, per la rimozione delle paste di lucidatura, oli solubili, e inquinamenti leggeri in processo ultrasonico..



GAMMA METAL FINISHING

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio ultrasonico	Oli solubili, paste di lucidatura, vibro-finitura, ecc.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Alluminio
- Titanio
- Acciaio inossidabile:
 - Austenitico (303, 304, 316)
 - Martensitico (420, PH)
- Ceramiche

COMPONENTI

- Tensioattivi, fostati
- Complessanti
- Inibitori di corrosione

DATI FISICO-CHIMICI

- pH (3%): 10.3
- Densità: n.m.
- Tensione superficiale: 24.9 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 20 a 60 g/L
- Temperatura: 40 a 70°C
- Tempo: 3 a 5 Minuti

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

EXEMPLE DE PROCÉDÉ

- Rimozione di paste di lucidatura in processo ultrasonico

LAVAGGIO

GALVAPREP SU 2018	RISCIACQUO ACQUA DI RETE	RISCIACQUO ACQUA DEMI	RISCIACQUO ACQUA DEMI	ASCIUGATURA ARIA CALDA
Acqua di rete Conc.: 20-60 g/L Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	

US

LAVAGGIO ULTRASONICO



Parametri di lavaggio:



Superficie pulita e lucida.
Fori ciechi puliti.

05/10/23

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

