



GALVEX SU 737

Universalreinigungsmittel zum Entfernen von Polierpasten, lösliches Öl und leichte Verunreinigungen im Ultraschallverfahren



UHRENINDUSTRIE

| ANWENDUNG | VERUNREINIGUNGEN |
|--|--|
| Ultraschallreinigung, Zwischenreinigung, Oberflächenvorbereitung | Lösliches Öl, Polierpasten, Gleitschleifen, usw. |

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Edelstahl und gehärteter Stahl
- Aluminium
- Gold: Weiß, Rosa, Gelb
- Rhodium, Palladium
- Kupferlegierungen:
 - Messing
 - CuBe
 - Neusilber

BESTANDTEILE

- Tenside, Solvatisierungsmittel
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 7.2
- Dichte: 1.04
- Oberflächenspannung: 31 mN/m

ANWENDUNG*

- Konzentration: 2 bis 5%
- Temperatur: 40 bis 70°C
- Zeit: 3 bis 5 Minuten

*Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

VERFAHRENSBEISPIELE

- Reinigung nach dem Polieren

REINIGUNG

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|
| GALVEX SU 737 Stadtwasser Konz.: 2-5% Temp.: 40-70°C Zeit: 3-5 Min. US | GALVEX SU 737 Stadtwasser Konz.: 2-5% Temp.: 40-70°C Zeit: 3-5 Min. US | STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 2-3 Min. | ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 Min. US | ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 Min. | WARMLUFT-TROCKNUNG |
|--|--|--|--|--|---------------------------|

- Endbehandlung und Glanzbehandlung

REINIGUNG

ENDBEHANDLUNG

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| GALVEX SU 737 Stadtwasser Konz.: 2-5% Temp.: 40-70°C Zeit: 3-5 Min. US | STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 2-3 Min. | RODASTEL 30 Stadtwasser Konz.: 3-5% Temp.: 30-60°C Zeit: 2-3 Min. US | STADTWASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 Min. | ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 Min. | ENTMIN.WASSER SPÜLUNG Temp.: 20-30°C Zeit: 1-2 Min. | WARMLUFT-TROCKNUNG |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|

ULTRASCHALLREINIGUNG

Tenside

Kavitationsblasen

Polierpaste

Substrat

Parameter für die Reinigung:

T° + % + Zeit + US

Saubere und glänzende Oberfläche.
Saubere Sacklöcher.

24/11/22

LAGERBEDINGUNGEN

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

